

BLOCCAMIANTO

.....

Incapsulante bonificante per amianto

Caratteristiche

Speciale pittura idrosolubile specifica per per l'incapsulamento di supporti in cemento-amianto, dotato di specifico certificato in conformità con le normative in vigore secondo la metodologia prevista dal D.M. 20/08/99. E' formulato con elastomeri speciali; copre, isola e blocca il rilascio nell'ambiente delle fibre di amianto. E' elastico, idrorepellente, antisfarinamento, resistente alle intemperie, agli inquinanti chimici, all'acqua battente, al caldo ed al gelo.
E' Testato e Certificato da un laboratorio esterno.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Protezione, bonifica, incapsulamento ed impermeabilizzazione di supporti cemento-amianto interno ed esterno.

Classificazione dei prodotti incapsulanti

*Incapsulanti di tipo A per l'applicazione su superfici a vista all'esterno e sull'intradosso di lastre il cui estradosso è a contatto con l'ambiente:
Il prodotto incapsulante deve essere applicato in due strati di colore contrastanti, con spessore minimo complessivo di 300 micron; lo spessore dell'ultimo strato di colore diverso non dovrà essere superiore del 20% rispetto allo strato sottostante.

*Incapsulanti tipo B per l'applicazione su superfici a vista all'interno:
Applicazione di due strati di colori contrastanti con spessore minimo di 250 micron

*Incapsulanti tipo C su superfici non a vista ricoperte successivamente con contro-soffitti, ecc: Applicazione rispettando uno spessore minimo complessivo 200 micron.

*Incapsulanti tipo D per interventi di rimozione o durante le operazioni di smaltimento per evitare la dispersione delle fibre nell'ambiente. Non è previsto lo spessore del rivestimento pertanto deve essere applicato il quantitativo di incapsulante indicato dal produttore della pittura.

CLASSE	SPESSORE TOTALE	STRATI DI COLORE CONTRASTANTE / SPESSORE IN MICRON /	RESA IN L/M2
TIPO A	300 micron	1° colore / 150 / 0,3 2° colore / 150 / 0,3	0,3 0,3
TIPO B	250 micron	1° colore / 120 / 0,24 2° colore / 130 / 0,26	0,24 0,26
TIPO C	Minimo 200 micron	1° colore / 100 / 0,2 2° colore / 100 / 0,2	0,2 0,3
TIPO D	Per la rimozione dei manufatti in amianto, il D.M. non fornisce indicazioni precise.	Si può applicare un colore unico Spessore totale 30 micron	0,06 l/m2

Norme d'uso

- Preparare con cautela il supporto al trattamento.
- Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore.
- Applicare una prima mano di Bloccamianto nel colore A diluito con acqua al 10%.
- Lasciare asciugare per almeno 12 ore.
- Applicare la seconda mano di Bloccamianto nel colore B diluito al 5%.
- Si raccomanda durante l'uso di usare adeguate protezioni per le vie respiratorie, la pelle e gli occhi onde evitare di assorbire le fibre di amianto sfarinanti.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C ed umidità relativa inferiore al 50%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Messa in tinta

Con sistema tintometrico Italiamix

Stoccaggio

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Dati Tecnici	Colore	Bianco
	Aspetto	Cremoso
	Confezione di Fornitura	20 – 5 Kg
	Legante	Elastomeri
	Viscosità	20.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
	pH	8-9
	Peso Specifico	1,200 +/- 0,03 g/cm3 a 20°C
	Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 2 - 3 ore Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 12 ore
	Resa Orientativa	4/5 mq/Kg
	Solvente	Acqua
	Diluizione	10-15% acqua
	Pulizia degli Attrezzi	Con acqua

Classificazione V.O.C. **CAT. A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.**
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=140 gr/litro; dal 2010=140 gr/litro
Bloccamianto contiene al massimo 60 gr./litro di V.O.C.

Avvertenze Prima di iniziare qualsiasi intervento su supporti con presenza di amianto è bene consultare l'unità sanitaria locale che sarà in grado di fornire le modalità di bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto secondo la direttiva vigente (Legge 257 del 27 marzo 1992 e D.M. del 20/08/99).

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com